

Certificate of Verification

2813422

Н е т	2853
О б р а з е ц	#2853
Р е ж и м	С п л а в
О б р а з е ц	
И с т о ч н и к	individual
Т и п	
П а р т и я	
И н ы е	
В р е м я	2023-08-18 10:32:32
Э к с п о з и ц и я	5
С о в п а д е н и е	304SS
Ч и с л о	0.199
с о в п а д е н и й	

Э л е м	%	+/-
Cr	18.301	0.156
Fe	70.297	0.118
Mn	1.985	0.111
Ni	8.764	0.082
Cu	0.413	0.042
V	0.081	0.02
Mo	0.148	0.013

Supervised By: _____

Certificate of Verification

2813422

Н е т	2854
О б р а з е ц	#2854
Р е ж и м	С п л а в
О б р а з е ц	
И с т о ч н и к	individual
Т и п	
П а р т и я	
И н ы е	
В р е м я	2023-08-18 10:33:22
Э к с п о з и ц и я	5
С о в п а д е н и е	304SS
Ч и с л о с о в п а д е н и й	0.21

Э л е м	%	+/-
Cr	18.177	0.394
Fe	71.843	0.244
Mn	1.156	0.181
Ni	8.366	0.074
Cu	0.345	0.053
V	0.095	0.038
Mo	0.007	0.004

Supervised By: _____

Certificate of Verification

2813422

Н е т	2855
О б р а з е ц	#2855
Р е ж и м	С п л а в
О б р а з е ц	
И с т о ч н и к	individual
Т и п	
П а р т и я	
И н ы е	
В р е м я	2023-08-18 10:33:53
Э к с п о з и ц и я	5
С о в п а д е н и е	304SS
Ч и с л о	0.341
с о в п а д е н и й	

Э л е м	%	+/-
Fe	72.733	0.336
Ni	7.962	0.296
Cr	17.935	0.257
Cu	0.373	0.093
Mn	0.926	0.074
V	0.058	0.053

Supervised By: _____